

ロープ引張試験成績表

2024年2月7日

セイコー機器株式会社 御中

愛知県蒲郡市形原町北戸甫井11-1
力ネヤ製綱株式会社
品質管理 川上



川上

	品 名	呼称太さ mm	0.3kN時太さ mm	引張り強さ kN	伸び率 %	仮設規格に対しての 合否
仮設規格	-	16	16以上	23.0kN以上	-	-
-	親綱ロープ 白	16	16.7	49.4	6.9	合格
試験方法	仮設工業会の規定に準じた試験					
試験実施施設: 中部繊維ロープ工業協同組合						